

Fensterkanteln Lagerprogramm

Meranti: Zählt nach wie vor zu den besten Fensterhölzern. Rohdichte 450 kg/m³+, Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 je nach Rohdichte 2–4, Wärmeleitfähigkeit 0,13, sehr gute Lackier- und Lasureigenschaften


Ami. Weißeiche: Eines der beliebtesten Hölzer für den Innenausbau, auch im Fenster- und Türenbereich ein sehr hoher Stellenwert. Rohdichte ca. 700–720 kg/m³. Sehr gutes Stehvermögen. Ideal für die besondere Oberfläche.

Red Grandis: Plantagen Eukalyptus, Wuchshöhen bis zu 50 m, durch regelmäßiges entasten astreine Ware in langen Längen, Rohdichte ca. 630 kg/m³, Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 beträgt 2v, Wärmeleitfähigkeit 0,13. Homogene Farbe, feinporige Struktur. Sehr gute Lasureigenschaften

Holzart	Aufmaß in mm	Länge in mm
	72 x 86	800 – 4500
Meranti/	72 x 115	800 – 4000
Ami. Weißeiche/	72 x 145	800 – 4000
Red Grandis	84 x 86	800 – 4500
	84 x 115	800 – 4000
	84 x 145	800 – 4000

96 mm auf Anfrage und kurzfristig lieferbar

ALLE LÄNGEN WERDEN LÄNGENOPTIMIERT!



Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel



Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50

So wird's gemacht ...

Sie schicken uns Ihre Original-Stückliste, wir optimieren für leichtes Handling.



1 Sie schicken uns Ihre Bedarfsliste, inkl. Einzel-längen, aus Ihrem Planungsprogramm als CSV- oder Excel-Tabelle.

2 Wir optimieren in den nächsten Schritten Ihre Liste vollautomatisch anhand unserer Lagerlängen bis hin zu 4,5 m.

3 Sie erhalten eine verschnittoptimierte Stückliste.

4 Lieferung innerhalb 24/48 Stunden.

Neu am Lager: 3 / 3,5 / 4 / 4,5 m

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0
Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50